

FÄRGTYP

Vattenburen helmatt alkydbaserad häftgrundfärg för trätor och galvaniserade metallytor inomhus, och för trätor utomhus.
Färgproduktgrupper 215 och 216 enligt MaalausRYL 2012 (färgmaterialgrupp 18 enligt MaalausRYL 2001) (FI). Glans: grupp 6 (FI).

ANVÄNDNING

Lämplig som häftgrund på ytor av trä och inredningsskivor samt på icke-rostande metallytor: dörrar, fönsterbågar, skåp, lister, paneler, paneltak, ventilationskanaler, värmeelement och rörledningar. Utomhus lämpar sig FUTURA AQUA 3 för grundmålning av trätor såsom fönsterbågar, dörrar, balkongräcken, trädgårdsmöbler m.m. Inomhus lämpar sig FUTURA AQUA 3 också för grundmålning av puts- och spackelytor när krav på en speciellt beständigt och slätt målningssunderlag finns, t.ex. fönsterbänkar och -poster samt väggytor vid specialobjekt, såsom trappuppgångar.

TEKNISKA DATA**Torrhalt**

Ca 40 volym-%

Flyktiga organiska ämnen (VOC)

EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l. EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.

Praktisk färgåtgång8 - 10 m²/l**Densitet**

ca 1,3 g/ml

Torktid, +23°C / 50 % RH**- dammtorr**

efter 1 timme

- övermålningsbar

efter 6 timmar

Torkningen fördröjs när luften är sval och/eller fuktig.

Rengöring av redskap

Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och lämpligt tvättmedel.

Glans

Helmatt

Kulörer

Vit och basfärg 3. Kan med nyanseringspastor nyanseras till inomhusfärgkartornas kulörer. Färgmotsvarigheten är inte fullständig.

Förpackningsstorlekar

(tillgängligheten varierar landvis)

Vit: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L**Basfärg 3:** 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L**SKYDDSMÄRKNING**

OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Omålade ytor rengörs från damm och smuts.
Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt.
Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas.
Gropar och övriga ojämnheter spacklas med SILORA A snickerispackel.

Applicering

FUTURA AQUA 3 lämpar sig som häftgrund på träytor inomhus och utomhus, och på förzinkade, galvaniserade och tidigare målade metallytor inomhus.

Färgen omblandas väl före användningen.
Färgen förtunnas vid behov med vatten 5 - 15 volymprocent.

Färgen appliceras i ett eller två skikt med lackpensel, mohairrulle, planstrykare eller spruta.
Vid målning av släta ytor, t.ex. släta dörrar, kan rullmålningen efterslätas med planstrykare eller lackpensel.

Munstycke för högtryckssprutan 0,011 - 0,013".

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Vid låg relativ luftfuktighet och/eller vid temperatur över +21°C torkar färgen snabbare. Luftens befuktning och/eller temperaturens nedsänkning i arbetsutrymmet gör appliceringen lättare. Ventilering efter appliceringen förkortar färgens torktid.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
