

TIMANTTI 40

halvblank våtrumsfärg

FÄRGTYP

Vattenburen akrylatfärg för innerväggar och -tak. Mögelavvisande.
Färgproduktgrupp 315 enligt MaalausRYL 2012 (färgmaterialgrupp 38 enligt MaalausRYL 2001) (FI). Glans: grupp 3 (FI), halvblank.

Ingår som täckfärg i ett våtrumssystem tillsammans med TIMANTTI W fuktspärr.
Systemet är godkänt av MVK, Måleribranschens Våtrumskontroll (SE).

Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i **grupp M1**.

ANVÄNDNING

Speciellt lämplig för målning av innerväggar och -tak som bör tåla tvätt och slitage, både i torra och fuktiga utrymmen, t.ex. i kök, badrum, tamburer, trappuppgångar, dagem, skolor, sjukhus, livsmedelsfabriker och övriga motsvarande utrymmen.

TIMANTTI 40 kan målas på grundat underlag av betong, puts, spackel, tegel, och byggnadsskivor enligt specifikationerna. Dessutom kan gamla alkyd- och dispersionsfärgsytor övermålas med TIMANTTI 40.

TEKNISKA DATA

Torrhalt

Ca 38 volym-%

Flyktiga organiska ämnen (VOC)

EU VOC gränsvärde (kat A/b): 100 g/l 2010. Produktens VOC: max. 100 g/l.

Praktisk färgåtgång

Tidigare målade ytor	7 - 10 m ² /l
Spackel och träfiberskiva	6 - 8 m ² /l
Betong- och putsyta	4 - 7 m ² /l

Densitet

Ca 1,2 g/ml

Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 %

- dammtorr

efter 2 timmar

- övermålningsbar

efter 4 timmar

Torkningen fördröjs när luften är sval och/eller fuktig.

Förtunning och rengöring av redskap

Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.

Glans

Halvblank, glans ca 40 (vid 60° vinkel)

Kulörer

Vit. Kan nyanseras med nyanseringspastor till de kulörer som fås med interiörfärgkartans vita basfärg.

Tvätt- och nötningsbeständighet

Färgytan har ytterst god hållbarhet mot mekanisk nötning.
Färgytan tål upprepade tvättningar.
Härdigheten mot våtnötning motsvarar klass 1 enligt EN 13300.

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Ytorna rengörs från smuts och damm.
Tidigare målade smutsiga ytor tvättas med målartvätt.
Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas.
Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.

Grundmåling

I FUKTIGA UTRYMMEN grundas ytor av betong, puts, spackel, tegel och inredningsskivor med TIMANTTI W fuktspärr enligt instruktionerna.

I TORRA UTRYMMEN grundmålas ovannämnda ytor med TIMANTTI 3 grundfärg.

Stålytor grundmålas med FUTURA 3 häftgrund.

Galvaniserade ytor grundmålas med TIMANTTI 3 grundfärg.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen.

Färgen kan förtunnas vid behov med vatten men då kan färgens täckförmåga försvagas.

Färgen appliceras med rulle, spruta eller pensel.

Rekommenderat munstycke för högtryckssprutan är 0,017 - 0,021".

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Vid låg relativ luftfuktighet och/eller vid temperatur över +21°C torkar färgen snabbare. Luftens befuktning och/eller temperaturens nedsänkning i arbetsutrymmet gör appliceringen lättare. Ventilering efter appliceringen förkortar färgens torktid.

Vårdinstruktioner

Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden, och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt.

Färgytan kan rengöras genom att torka av med neutral (pH 6 - 8) tvättlösning. På mycket smutsiga ytor kan också svagt alkalisk (pH 8 - 10) tvättlösning användas. Tvättlösning och smuts avlägsnas genom att torka av och/eller skölja ytan med rent vatten. Som arbetsredskap används städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbing måste undvikas. Tvättmedelsproducentens förtunnings- och andra bruksanvisningar ska följas vid användningen.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
