

FUTURA AQUA 40
halvblank lackfärg**FÄRGTYP**

Vattenburen uretan-alkydbaserad täckfärg för fast och fristående inredning inomhus och utomhus.
Färgproduktgrupper 321, 322 och 466 enligt MaalausRYL 2012 (färgmaterialgrupper 40.9 och 41 enligt MaalausRYL 2001) (FI). Glans: grupp 3 (FI), halvblank.

ANVÄNDNING

Inomhus lämpar sig FUTURA AQUA 40 för grundmålade eller tidigare med alkydfärg målade ytor av trä, metall och inredningsskivor: dörrar, fönsterbågar, skåpserier, lister, paneler, paneltak, ventilationskanaler, trappträcken, värmeelement och rörledningar.

Utomhus lämpar sig FUTURA AQUA 40 för grundmålade fönsterbågar, dörrar, trädgårdsmöbler m.m.

Inomhus lämpar sig FUTURA AQUA 40 också för puts- och spackelytor som är grundmålade med FUTURA AQUA 3 häftgrundfärg, t.ex. fönsterbänkar och -poster samt väggytor vid specialobjekt, såsom trappuppgångar.

TEKNISKA DATA**Torrhalt**

Ca 40 volym-%

Flyktiga organiska ämnen (VOC)

EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.

Praktisk färgåtgång8 - 10 m²/l**Densitet**

ca 1,3 g/ml

Torktid, +23°C / 50 % RH

- dammtorr
- övermålningsbar
- genomtork

efter 1 timme
efter 14 timmar
efter 2 - 3 dygn
Torkningen fördröjs när luften är sval och/eller fuktig.

Produkten uppnår sin slutliga hårdhet och tålighet under normala förhållanden efter ca 1 månad.

Förtunning och rengöring av redskap

Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och lämpligt tvättmedel.

Glans

Halvblank

Kulörer

Basfärgerna 1 och 3, som båda kan med nyanseringspastor nyanseras till inomhusfärgkartornas kulörer.

Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)

Basfärg 1: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Basfärg 3: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L

SKYDDSMÄRKNING

OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Nya ytor rengörs från damm och smuts.
Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt och sköljs omsorgsfullt med vatten.
Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas.
Gropar och övriga ojämnheter spacklas med SILORA A snickerispackel.

Grundmålning

Ytor av trä, träfiberskiva och inredningsskiva samt galvaniserade metallytor grundmålas med FUTURA AQUA 3 häftgrundfärg.
Rostande stålytor samt aluminium- och kopparytor grundmålas med FUTURA 3 häftgrund.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen.
Färgen förtunnas vid behov med vatten 5 - 15 volymprocent.

Färgen appliceras i ett eller två skikt med lackpensel, mohairrulle, planstrykare eller spruta.
Vid målning av släta ytor, t.ex. släta dörrar, kan rullmålningen efterslätas med planstrykare eller lackpensel.

Munstycke för högtryckssprutan 0,011 - 0,013".

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Vid låg relativ luftfuktighet och/eller vid temperatur över +21°C torkar färgen snabbare. Luftens befuktning och/eller temperaturens nedsänkning i arbetsutrymmet gör appliceringen lättare. Ventilering efter appliceringen förkortar färgens torktid.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
