

**FÄRGTYP
ANVÄNDNING**

Vattenburen latexfärg för innerväggar.
Färgen är lätt att applicera och den ger en jämn yta.

BIORA 7 är trygg för användaren. Den är helt lösningsmedelsfri och vid målningen avdunstar endast vatten.

BIORA 7 kan användas på ytor av betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor.

Färgproduktgrupp 312 enligt MaalausRYL 2012 (färgmaterialgrupp 31 enligt MaalausRYL 2001) (FI). Glans: grupp 5 (FI), matt.

Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i **grupp M1**.

TEKNISKA DATA**Torrhalt**

Ca 38 volym-%

**Flyktiga organiska ämnen
(VOC)**

EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l 2010. Produktens VOC: max. 30 g/l.

Praktisk färgåtgång

Tidigare målade ytor	10 - 12 m ² /l
Spackel och träfiberskiva	7 - 10 m ² /l
Betong- och putsyta	4 - 7 m ² /l

Densitet

1,3 g/ml

Torktid, +23°C / 50 % RH**- dammtorr**

efter ½ timme

- övermålningsbar

efter 2 timmar

**Förtunning och rengöring av
redskap**

Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.

Glans

Matt

Kulörer

Två basfärger, som kan nyanseras till alla kulörer i interiörfärgkartorna.

**Tvätt- och
nötningsbeständighet**

Färgytan har måttigt god hållbarhet mot nötning.

Härdigheten mot våtnötning motsvarar klass 1 enligt EN 13300 (ISO 11998).

Tål över 5 000 borstningar, SFS 3755.

Förpackningsstorlekar

(tillgängligheten varierar landvis)

Basfärg 1: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

Basfärg 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Nya ytor rengörs från damm och smuts.
Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt och sköljs omsorgsfullt med vatten.
Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas.
All gammal färg bör avlägsnas från ytor som målats med lim- eller kalkfärg.
Vi rekommenderar att sprutspacklade takytor, som inte är vattenbeständiga, grundas med en lösningsmedelsburen grundfärg, t.ex. FUTURA 3 häftgrund.
Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.

Grundmålning

Ytor av betong, puts, spackel, tegel, spånskiva, gipsskiva och fiberskiva målas direkt med BIORA 7 väggfärg eller grundmålas med BIORA 3 grund- och takfärg.
Stålytor grundmålas med FUTURA 3 häftgrund.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen.
Färgen förtunnas vid behov med vatten.
Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta.
Lämpligt munstycke för högtrycksspruta är 0,017 - 0,021".

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

Vårdinstruktioner

Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt.

Färgytan kan rengöras genom att torka av den lätt. Som arbetsredskap används fuktig städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbing måste undvikas.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
